

## Info og arbejdsbeskrivel - Linoliegrunder

### Hvor kan du bruge Linoliegrunder:

Linoliegrunder kan bruges på alt udendørs træ, nyt som gammelt.

Linoliegrunder - kan bruges på alle træsorter, som grundingsolie før linoliemaling- eller trætjærebehandling.

Linoliegrunder med Trætjære - bruges især som grundingsolie før en trætjærebehandling eller på særligt udsat træ, som har jord eller vand kontakt.

Begge grundingsolier kan bruges som vedligeholdelses olie ovenpå linoliemaling (kun linoliegrunder) eller trætjære.

### Hvad skal du bruge:

#### Malerprodukter:

Trærens - følg anvisninger og dosering på flasken

Algefjerner - følg anvisninger og dosering på flasken

Linoliegrunder - til forbehandling eller som vedligeholdelses olie til linoliemaling og trætjære

Linoliegrunder med Trætjære - til forbehandling eller som vedligeholdelses olie til trætjære og som grunder til særligt udsat træ

#### Værktøj og produkter:

Pensel - fyldig pensel af naturhår

Sandpapir korn 180 - 240

Slibeklods

Klude til aftørring

Grundrens eller brunsæbe til rengøring af pensel.

#### Arbejdsanvisning:

Træet/overfalden skal være ren, tør og fri for alger og skimmel. Hvis træet/overfladen er er beskidt eller angrebet af skimmel renses med trærens og /eller algefjerner (følg anvisninger på produktet)

Grund i tør vejr eller stå i læ for vejr og vind.

#### Nyt træ:

Det er en fordel at male træet inden det sættes op. Herved kan træet få olie på alle sider, på endetræ og i samlinger, der senere skjules i konstruktionen. Hvis træet er sat op skal man være omhyggelig med at komme ind i sprækker og samlinger så godt man kan.

Hvis man grunder vinduer skal man sikre sig at træet har en pæn glat overfalde. Ellers slibes træet med sandpapir korn 180. Al slibestøv skal fjernes.

Linoliegrunder påføres i et fyldigt lag med pensel af naturhår. Linoliegrunder med trætjære påføres

på særligt udsat træ som stolper, bundremme og andet træ med jord eller fugt påvirkning.

Efter 2 timer tørres evt. overskydende olie af.

Olien er gennemhærdet efter ca. 7 dage. Frisk luft og UV påvirkning fremmer hærdeprocessen.

Efter 5 dage kan der kittes med linoliekit.

Når olien er gennemhærdet kan linoliemaling og trætjære behandling påbegyndes.

**OBS: BRUGTE KLUDE DRUKNES I VAND ELLER LÆGGES I EN LUFTTÆT POSE SOM LUKKES, DA DE KAN SELVANTÆNDE.**

### **Særligt udsat træ :**

Linoliegrunder med trætjære bruges på særligt udsat træ som stolper, bundremme og andet træ med jord eller fugt påvirkning.

Det er en fordel at male træet inden det sættes op. Herved kan træet få olie på alle sider, endetræ og samlinger, der senere skjules. Hvis træet er sat op skal man være omhyggelig med at komme ind i sprækker og samlinger så godt man kan.

Linoliegrunder med trætjære påføres i et fyldigt lag med pensel af naturhår.

Efter 2 timer tørres evt. overskydende olie af.

Olien er gennemhærdet efter ca. 7 dage. Frisk luft og UV påvirkning fremmer hærdeprocessen.

Herefter kan der males med trætjære eller træet kan skjules i konstruktioner eller graves ned.

### **Opfriskning af linoliemaling eller trætjære:**

Hvis en linoliemalet eller trætjæremalet overflade der ser pæn ud, men virker tør og udpint, kan den opfriskes med et lag Linoliegrunder. Herved vil både overfladebehandlingen og træet nedenunder få nyt 'liv'. På den måde kan man udsætte tidspunktet for hvornår en overflade skal males igen. Linoliegrunderen holder overfladen frisk uden at man maler med linoliemaling eller trætjære.

Påfør Linoliegrunder på en linoliemalet eller trætjæret overflade med pensel af naturhår i tynde lag. Linoliegrunder med trætjære kan anvendes på trætjære behandlede overflader der ikke er indfarvede. Vær omhyggelig med at olien ikke ligger i søer, da den ellers vil blive klistret når den er færdig hærde.

Efter 2 timer tørres evt. overskydende olie af.

Olien er gennemhærdet efter ca. 7 dage. Frisk luft og UV påvirkning fremmer hærdeprocessen.

Når overfladen igen ser tør og udpint ud kan der opfriskes efter behov med Linoliegrunder. Der males først med ny linoliemaling eller trætjære når behandlingen er slidt i bund (dvs. når der ikke længere er nogen hinde af maling på træet).

**OBS: BRUGTE KLUDE DRUKNES I VAND ELLER LÆGGES I EN LUFTTÆT POSE SOM LUKKES, DA DE KAN SELVANTÆNDE.**

### **Oliebehandling uden efterfølgende overfladebehandling:**

Kan bruges til terrasser, havemøbler og andet udendørs træ hvor man ikke ønsker en overfaldebehandling, men blot en oliemætning. Man skal være opmærksom på, at da træet ikke får en overfladebehandling vil det blive gråt med tiden, men være beskyttet mod opfugtning og revnedannelse.

Tidligere oliebehandlet træ vaskes af for snavs og skimmel med varmt vand med almindeligt rengøringsmiddel og en mellem blød børste. Hvis overfladen er meget beskidt og angrebet, renses af med trærrens og/eller algefjerner (følg anvisninger på flasken). Hvis renseproduktet er meget basisk vaskes til slut med eddikevand for at neutralisere overfladen.

Påfør Linoliegrunder eller Linoliegrunder med trætjære med pensel af naturhår. Linoliegrunder med trætjære giver en lidt mørkere overflade (anbefales ikke til havemøbler).

Efter 2 timer tørres evt. overskydende olie af.

Olien er gennemhærdet efter ca. 7 dage. Frisk luft og UV påvirkning fremmer hærdeprocessen.

Vedligeholdelse og efterbehandling: Da træet står uden overfaldebeskyttelse er det vigtigt løbende at holde det rent og 1 gang om året at påføre ny olie.

**OBS: BRUGTE KLUDE DRUKNES I VAND ELLER LÆGGES I EN LUFTTÆT POSE SOM LUKKES, DA DE KAN SELVANTÆNDE.**

**Fakta:**

Rækkeevne: 5-6 m<sup>2</sup>/liter, afhængig af sugsevne og bund

Tørretid: 5-7 dage inden der malers med linoliemaling eller trætjære.

Farve: Linoliegrunder: neutral ; Linoliegrunder med trætjære: svagt lysebrun

Fortynding: fortyndes ikke

Rengøring af værktøj: grundrens og varmt vand

MAL-kode: Linoliegrunder: 00-1 ; Linoliegrunder med trætjære: 00-3

Opbevaring: køligt, men frostfrit

Deklaration: Linoliegrunder: linolier, >1 % propiconazol ; Linoliegrunder med trætjære: linolier, fyrretrætjære,>1 % propiconazol